



Wärmeleitfähigkeit / heat conductivity:

W / mK (600 - 1000° C)

% (Ref. *)

Schamotte / chamotte¹




~ 0,80 - 1,10

247%



Feuerleichtstein / insulating firebrick²



~ 0,34 - 0,39

100%*



Fasermatte / fibre blanket³



~ 0,14 - 0,30

60%*



Kerfa[®] **SAVAC**[®] Isolierung / insulation




~ 0,13 - 0,21

47%*



Mikroporöse Platte / microporous board⁴



~ 0,03 - 0,06

12%*



1: de.wikipedia.org/wiki/Schamotte 2: www.schamottshop.de 3: www.unifrax.com 4: www.porextherm.com/

* Bezugsgröße Feuerleichtstein / reference insulating firebrick



Fasermatte zu / fibre blanket vs. Kerfa® SAVAC®

info@kerfa.com · +49 2331 9461 0

